

TUSCAN GLAZE

DS.PL.04.54.06

Bejca akrylowa nadająca efekt postarzenia tynkom Dryvit



WARUNKI APLIKACJI

Temperatura otoczenia i podłoża przy wilgotności względnej 55% w momencie aplikacji Tuscan Glaze i przez następne 24 godziny nie może być niższa niż +4 °C i wyższa niż +25 °C. W trakcie i po zakończeniu prac, aż do całkowitego wyschnięcia, należy chronić bejcę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (silny wiatr, opady atmosferyczne, wysoka temperatura, mgła, itp.). Bejcy Tuscan Glaze nie wolno stosować na poziomych powierzchniach nieosłoniętych przed deszczem. Minimalne nachylenie powierzchni powinno wynosić 27 stopni. Nie stosować poniżej poziomu terenu. Zalecamy myć wodą narzędzia bezpośrednio po zakończeniu aplikacji.

OGÓLNE ZASTOSOWANIE

Warstwa wierzchnia aplikowana jako farba postarzająca, w celu nadania wyglądu wiekowego tynku. Stosowana na powierzchni tynków Dryvit.

ZALETY I ISTOTNE PARAMETRY TECHNICZNE

Tuscan Glaze:	<ul style="list-style-type: none">- nadaje tynkom efekt naturalnego postarzenia- tworzy trwałą powłokę- podkreśla walory estetyczne
---------------	---

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnia powinna być gładka, czysta, sucha, dobrze związana, wolna od nalotów, wykwitów, tłustych plam i innych środków utrudniających aplikację.

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU DO UŻYCIA

Tuscan Glaze ma skłonność do osiadania dlatego bezpośrednio przed użyciem bejcę należy dokładnie wymieszać. Czynność powtarzać przez cały okres pracy, co jakiś czas mieszając.

OGÓLNY OPIS PRODUKTU

Akrylowa bejca nadająca efekt naturalnego postarzenia tynkom Dryvit. Bejca Tuscan Glaze daje najlepsze rezultaty w połączeniu z tynkami drobnoziarnistymi, takimi jak Freestyle, Limestone czy Stonemist.

KOLORYSTYKA

Dostępna w 12 kolorach

WAGA/OPAKOWANIE

12,70 i 3,17 kg netto/ wiadro

ZUŻYCIE

0,15 - 0,2 kg/m²

Norma zużycia została ustalona przez autoryzowanego wykonawcę. Rzeczywiste zużycie w dużej mierze zależy od rodzaju powierzchni, jej przygotowania, techniki nakładania i doświadczenia wykonawcy.

WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w zamkniętych, oryginalnych pojemnikach w temperaturze od 7 °C do 38 °C, maksimum 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Pojemniki chronić przed uszkodzeniami oraz bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego.

CZAS SCHNIĘCIA

Około 24 godziny w temperaturze +20 °C i przy wilgotności względnej 55%. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności względnej czas schnięcia ulega wydłużeniu.

KONSERWACJA

Powierzchnię pomalowaną bejcą Tuscan Glaze można myć przy zastosowaniu środka Algo Stop. Po użyciu Algo Stop mytą powierzchnię należy spłukać wodą. Maksymalne ciśnienie mycia 120 atmosfer. Odległość dyszy myjącej od ściany powinna wynosić 0,4-0,5 m.

TUSCAN GLAZE

Bejca akrylowa nadająca efekt postarzenia tynkom Dryvit

SPOSÓB UŻYCIA/APLIKACJI

Bejcę Tuscan Glaze nakładać za pomocą pędzla, wałka lub gąbki. Zaleca się wykonanie modelu, ukazującego możliwe do osiągnięcia efekty. Bejcę nakładać równomiernie, cienkimi warstwami, tak, aby uniknąć powstania zacieków. Za pomocą gąbki można punktowo przecierać pomalowaną powierzchnię, aby zamaskować ślady pozostawione przez pędzel czy wałek. Prace wykonywać bardzo starannie, cały czas kontrolując ich efekt. Nie stosować w miejscach łączeń dylatacyjnych. Produkt nie jest przeznaczony do uzyskiwania jednorodnego koloru. Ostateczny kolor zależy od techniki aplikacji.

DS.PL.04.54.06

DOPUSZCZENIE DO ZASTOSOWANIA



DoP	Systemy	
DS.10.01.03	ETA - 16/0849	Oustulation E

Powyższe informacje są zgodne ze specyfikacjami odnośnie instalacji systemów Dryvit i są przedstawione w dobrej wierze. Dryvit nie ponosi odpowiedzialności za prace projektanta i wykonawcy. W celu upewnienia się, że korzystają Państwo z najnowszych informacji, prosimy o kontakt z naszą firmą.



Zakład Produkcyjny: Dryvit Systems USA (Europe) Sp. z o.o., Krze Duże 7, 96-325 Radziejowice, Poland, BDO: 000104176

Styczeń 2022

